UOP-1000 系列胶印光油

1. 产品概述

本系列产品是专用于各类纸张印刷的 UV 胶印光油。专用于单张纸胶印机联机上光或脱机上光机组，具有固化速度快、气味低、成膜通透晶亮、耐磨抗粘连等特点。主要适用于中高档烟标包装、酒盒包装、医药保健品彩盒及各类高档精品礼盒的表面罩光保护与整饰。

2.产品特性

- 光泽度高：漆膜丰满晶亮，光泽度高，展现出色的平滑质感；
- 流平性好：低飞溅，转移流平迅速，有效消除橘皮纹与辊印；
- 环保低气味：固化后残余挥发分低，气味低，符合绿色环保包装要求；
- 固化速度快：高光固化活性，适配 7000~12000 张/小时的高速胶印联机作业；
- 爽滑耐磨度高：漆膜硬度与韧性均衡，抗刮伤、耐摩擦，大批次堆叠不易产生粘花或粘连；
- 后加工适应性佳：针对烟标/高档礼盒具备优异的模切抗爆裂性能，具备优良的可烫金性；

3. 印刷基材

适用于金银卡纸、白卡纸、铜版纸、镀铝转移纸等各类纸张基材。

4. 技术参数

以下数据为典型值，仅供选型与工艺参考，除非另有书面约定，不构成保证指标。

参数项目	单位	典型值	测试方法或备注
外观	-	浅黄色透明液体	目测
粘度	s	23-45	涂 4#杯，25±0.5℃
固体含量	%	≥97	GB/T33374-2016
光泽度	GU	80-90	60°入射角，GB/T13217.2-2024

5. 操作指南

油墨准备	光油内含流平助剂与特种蜡微粉，静置后可能产生微量分层，使用前须充分搅拌均匀
印版参数	80-120 线网纹辊
稀释配比	配套 UV 产品专用稀释剂，配比因产品而异，详情请咨询浩彩
印刷粘度	原墨印刷
印刷速度	7000-12000 张/小时
干燥方式	UV 高压汞灯
设备清洗	短暂停机可用无水乙醇辅助清洗

备　注	首次大批量生产前，必须在实际工况下测试底墨与光油的层间附着力及干燥抗回粘性能。

6. 法规安全

法规状态	专项产品符合 RoHS / REACH (SVHC) 认证
食品接触说明	本品为非直接接触食品之外包装设计。如客户有专项食品接触迁移合规需求，需由我司技术部门进行项目专项评估确认。
使用注意	本品为 UV 光固化体系，VOC 趋近于零，符合国内低 VOCs 环保标准与行业安全规范
SDS	可按客户需求提供 SDS
用户责任	用户需在实际生产条件下自行确认适用性、合规性与使用性能

7. 包装储存

包装规格	标准包装：20kg/黑胶塑料桶；定制包装：可按客户需求提供 5kg/黑胶塑料桶或其它包装规格。
储存条件	严格避光、密闭储存。置于 5 ~ 25℃ 干燥、阴凉、通风良好的库房内，远离火源、热源及强氧化剂，严禁阳光与车间日光灯直接曝晒，防止发生自聚暗反应；
保质期	原包装未开封 12 个月
开封后要求	及时密封，避光保存，建议 6 个月内使用完毕

8. 典型规格

产品编号	产品特性	适用基材	应用场景
UOP-1104B	高光泽，流平好，耐刮花	白卡纸、转移纸、金银卡纸等纸张基材	烟标包装、高档酒盒、精装礼盒、化妆品包装等。
UOP-1145	优异爽滑手感、高耐磨、具备良好烫金适性	白卡纸、转移纸、金银卡纸等纸张基材	烟标包装、烫金工艺礼盒等。

1、基准型号与定制化：以上举例产品为本系列核心基准平台产品。针对特定机台速度、特种基材或特殊耐磨/耐折要求，浩彩可提供针对性的黏度微调、助剂体系定制及特殊性能定制服务。

2、特殊工艺选型：若需配合特定光泽、耐磨耐划或其它特殊表面效果，可与浩彩联系出具配套方案。

9. 免责声明

本文件信息基于我们目前的知识和经验并善意提供，仅作为典型应用指导，不构成技术规格、保证或承诺。用户仍需在其实际工艺条件下自行确认产品的适用性、合规性与生产可用性。